

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-108033

(43)Date of publication of application : 19.04.1994

(51)Int.Cl. C09J201/06
C08L101/02

(21)Application number : 05-133577

(71)Applicant : ROHM & HAAS CO

(22)Date of filing : 03.06.1993

(72)Inventor : SNYDER BARRY S
BORS DANIEL A

(30)Priority

Priority 92 894124 Priority 04.06.1992 Priority US

(54) PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE EMULSION POLYMER

(57)Abstract:

PURPOSE: To prepare the pressure-sensitive adhesive which shows improved shear strength without compromise of peel strength and adhesion by reacting a polymer having a low Tg and pendant acetoacetate functional groups with ammonia or amines to form enamines.

CONSTITUTION: The improved pressure-sensitive adhesive emulsion polymer having improved shear strength is prepared by reacting a polymer having a low Tg lower than about 0° C and pendant acetoacetate functional groups with ammonia or amines in order to convert its pendant acetoacetate functional groups into enamines. The pressure sensitive adhesive which shows improved shear strength in the absence of depleted peel strength and adhesion is obtained by introducing the pendant acetoacetate functional groups of the formula (R1 is divalent organic group having three atoms in length; X is organic acyl or cyano) to a polymer having a Tg of about 0° C or less. The shear strength of the polymer is improved by reacting the polymer with a sufficient amount of ammonia or amines in order to obtain the polymer containing enamines, which shows finally a pH 8-10.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-108033

(43)公開日 平成6年(1994)4月19日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 9 J 201/06	J A Q	7415-4 J		
C 0 8 L 101/02	L T B	7242-4 J		

審査請求 未請求 請求項の数4(全 11 頁)

(21)出願番号	特願平5-133577	(71)出願人	590002035 ローム アンド ハース カンパニー ROHM AND HAAS COMPA NY アメリカ合衆国ペンシルバニア州フィラデ ルフィア, インディペンデンス モール ウエスト (番地なし)
(22)出願日	平成5年(1993)6月3日	(72)発明者	バリィ サムエル スナイダー アメリカ合衆国ペンシルバニア州ドレッシ ャー, カーディナル ドライブ 556
(31)優先権主張番号	8 9 4 1 2 4	(74)代理人	弁理士 浅村 皓 (外3名)
(32)優先日	1992年6月4日		
(33)優先権主張国	米国(US)		

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 感圧接着剤エマルジョン重合体

(57)【要約】

【目的】 本発明は、剥離および粘着性に妥協することなく、改良された剪断強さを示す感圧接着剤を提供する。

【構成】 0℃以下のT_gを有し、かつ、ペンダントのアセトアセテート官能基を有し、該アセトアセテート基はアンモニアまたはアミンと反応してエナミンが形成されている、感圧接着剤エマルジョン重合体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 約0℃以下のT_gを有し、かつ、ペンダントのアセトアセテート官能基を有し、該ペンダントのアセトアセテート基がアンモニアまたはアミンと反応してエナミンを形成しており、改良された剪断強さを生じる、改良された感圧接着剤エマルジョン重合体。

【請求項2】 重合体中のアセトアセテート官能性単量体の量が約0.05～約10重量%である、請求項1に記載の感圧接着剤。

【請求項3】 重合体中のアセトアセテート官能性単量体の量が約0.5～約5重量%である、請求項1に記載の感圧接着剤。

【請求項4】 重合体中のアセトアセテート官能性単量体の量が、約1～約5重量%である、請求項1に記載の感圧接着剤。

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】

【0001】本発明は、感圧接着剤および感圧接着剤を含む製品に関する。

【0002】感圧接着剤は、接着テープ、および、圧力を加えるだけで二つの部品の容易な結合が望まれる他の系を含む、多数の製品の製造に普通に用いられる。感圧接着剤の性能は、三つの性質：耐剥離性（接着力の尺度）、粘着性（tack）および剪断強さ（凝集力の尺度）の釣合より成る。一般に、剥離および粘着性の改良に役立ついずれの系の摂動（perturbation）も、剪断強さの枯渇（depletion）に帰着する。逆に、剪断強さを改良するいずれの変化も、剥離および粘着性を損なう効果を有する。加えて、最終フィルムの透明度および色の安定度のような他の性質は、重要であることが分かる。

【0003】広範囲の重合体組成物は、基体に適用されるとき、感圧接着剤として有用であることが見出された。重合体は、溶液、エマルジョンまたはホットメルトのような、いくつかの形態で適用することができる。多数のこれらの適用のために重要な性質は、非常に高い剪断強さを達成することである。この高い剪断強さを達成する重合体系を製造することができる多数の方法論が、記述されてきた。一般に、これらの方法論は、この強化された剪断を同伴する剥離および粘着性の減少をこうむる。重合体の分子量の増加は、剥離および粘着性の犠牲において剪断強さを改良するのに役立つ。重合性カルボン酸のような高度に極性の単量体を加えるか、または、N-メチロール アクリルイミドのような架橋性単量体を含ませても、また、増大した剪断強さを提供することができるが、剥離および粘着性の損失を伴う。


【0004】

【従来の技術】文書で広く立証された方法は、接着剤組成物中に金属架橋を導入する方法である。米国特許第4,540,739号は、高剪断感圧接着剤の製造にお

いて、中和剤としてアルカリ金属水酸化物の使用を記載する。架橋されたフィルムを製造するための多価金属による処理は、米国特許第2,754,280号に記載されている。しかしながら、剥離および粘着性は損なわれる。

【0005】米国特許第4,812,541号は、グリシジル単量体およびN-ビニル ラクタム単量体の組合せを含む、高性能感圧接着剤組成物を記載する。結果として生じる重合体系は、アルミニウムに対する接着力および高い凝集力の良好な釣合を示すことが見出された。

【0006】最近の開示、米国特許第4,759,983号は、下記の式：



を有する官能性単量体の使用を記載する。

【0007】式中、R₁は、少なくとも3原子長の二価の有機基であり、Xは有機アシルまたはシアノである。

【0008】このような単量体の導入は、剥離および粘着性の有意な妥協なしに、接着剤重合体組成物に改良された剪断強さを与えることが見出された。米国特許第4,759,983号のすべての実施例は、アンモニアまたは水酸化ナトリウムで調節された4～6.5のPHで行われている。米国特許第4,908,403号は、結果として生じる接着剤重合体の剪断強さを更に増大させるために、酸含有成分による上記の系の処理を開示する。米国特許第4,908,403号は、酸性PH値が好ましいと言う。

【0009】米国特許第4,540,739号には、水酸化アンモニウムのような非-永続性塩基により、接着剤エマルジョン重合体を8.5～10のPHに中和しても、結果として生じる接着剤フィルムの剪断強さに影響しないことを示すデータが提出されている。水酸化ナトリウムによる中和は、剪断における重大な改良を生じた。

【0010】


【発明が解決しようとする課題】本発明は、剥離および粘着性に妥協することなく、改良された剪断強さを示す感圧接着剤を提供する。

【0011】

【課題を解決するための手段】Knutsenらの特許（米国特許第4,759,983号）に記載された重合体系は、それ自体、強化された剪断強さを有することが見出されていたが、この重合体系は、アンモニアまたは第一アミンにより8～10の範囲のPHに維持することにより更に改良することができることが見出された。この種の感圧接着剤は、架橋剤および/または触媒を含有してもよいが、このような物質の使用を必要としない。


したがって、剥離および粘着性の枯渇なしに改良された剪断強さを示す感圧接着剤、および、感圧接着剤を含有する製品は、下記のタイプのペンダント官能基を、約0℃またはそれ以下のT_gを有する重合体中に導入することにより得ることができる：

【化2】



【0012】式中、R₁は少なくとも3原子長の二価の有機基であり、Xは有機アシルまたはシアノである。

【0013】ほぼ8～10の最終PHを結果として生じる、エナミンを形成するのに十分な量のアンモニアまたは第一アミンによる処理は、剪断強さを更に改良し、製*



【0015】式中、Xは有機アシルまたはシアノである。

【0016】用語「ペンダント」は、本明細書において、「重合体主鎖に結合し、更なる反応に利用できる」を意味するために用いられる。ペンダントは、重合体鎖の末端における、このような基の結合を排除する厳密な意味に解釈してはならない。したがって、米国特許第4,960,924号に教示されるようなアセトアセテート官能性メルカプタンにより、鎖末端に導入されたアセトアセテート官能基を有する重合体は、本発明に有用であろう。一般に、ペンダントのアセトアセテート基は、次々にアセトアセテート部分に結合される二価の有機基によって、または、2個のアセトアセテート基を有する三価の有機基によって重合体主鎖に結合される。


【0017】重合体組成物の残余は、感圧接着剤特性を有する重合体を生成するために知られた単量体から選択される。好ましくは、これらの単量体は、(1)4～約8個の炭素原子を有する1種またはそれ以上の共役ジエン単量体の少なくとも約50重量%と、1種またはそれ以上のアルケニル置換モノ芳香族単量体の0～約50重量%より成る共役ジオレフィン重合体、(2)約4個までの炭素原子を有するモノオレフィン単量体の少なくとも約1重量%と、飽和カルボン酸のアルケニルまたはアルケノールエステルを少なくとも約40重量%を含むオレフィンエステル共重合体、(3)少なくとも40重量%が重合したオレフィン不飽和カルボン酸エステル単量体を含むオレフィン不飽和カルボン酸エステル重合体、(4)少なくとも約30重量%のアルケニルエーテル単量体単位を含むアルケニルエーテル重合体、および(5)それらの組合せから選ばれる。

【0018】アセトアセテート重合体は、当該技術で知られた手段により製造することができる。好ましい方法

*品に改良された打抜き性を与えるのに役立つ。加水分解に対するペンダント基の安定性もまた、この方法により増大する。異なるR₁およびX基を同一重合体内に組合わせることができ、または、種々のR₁およびX基を含有する重合体を同一の分散液にブレンドすることができる。接着剤重合体は、水性分散液として製造してもよく、この形態で基体に適用される。


【0014】好ましい態様において、本発明は、架橋剤の添加を必要とせず、高い凝集強さを有する感圧接着剤を結果として生じる。本発明において使用するために好ましい重合体は、ペンダントのアセトアセテート基を有するビニル重合体であり、下記の一般式を有するペンダント基が用いられてよい。

【化3】



は、導入によるアセトアセテート官能性単量体を含む重合体である。好ましい単量体は、本明細書を通じて便宜上AAEMとして言及する。下記のアセトアセトキシエチルメタクリレートである。

【化4】




【0019】アセトアセテート官能基の導入に有用な他の例は、アセトアセトキシエチルアクリレート、アセトアセトキシプロピルメタクリレート、アリルアセトアセテート、アセトアセトキシブチルメタクリレート、2,3-ジ(アセトアセトキシ)プロピルメタクリレートなどである。一般に、いずれの重合性ヒドロキシ官能性単量体も、ジケトンまたは他の適当なアセトアセチル化剤との反応により相当するアセトアセテートに転化することができる(例えばアセトアセチル化コーティング樹脂の製造方法の比較、Witzeman, J. S.; Dell Nottingham, W.; Del Re, F. J. Coatings Technology; Vol. 62, 1990, 101 (およびここに含まれた文献)を参照のこと)。

【0020】有用な感圧接着剤重合体は、官能性単量体がなければ同一の、他の感圧接着剤に関係のある接着剤の凝集強さを改良するのに十分な量の1種またはそれ以上の官能性単量体を含有する。一般に、約0.05重量%～約10重量%の量が用いられ、通常は、約0.5%～約5重量%であり、1～5%が好ましい。最終的に、官能性単量体の量は、特定の重合体の性質が物質の必要量を指令するから、場合ごとになる。

【0021】適当な官能性単量体の含有は、Knuts

onらの特許に開示されたが、彼らは、PHの最適範囲は、水酸化アンモニウムまたは水酸化ナトリウムによる中和により達成される4~6、5であることを示唆する。アンモニアまたは第一アミンによりPHを8~10に調節すると、結果として生じる接着剤の凝集強さにおける意外な更なる改良が得られることが見出された。そして、それが本発明の主題である。この処理のための追*



【0022】しかしながら、我々は、この問題は、水性アセトアセテート重合体を、製造および中和後に、アンモニアまたはエタノールアミン、メチルアミンまたはイソプロピルアミンのような第一アミンの1モル当量で処理することにより、除去できることを見出した。代表的には、エナミン形成のための1モル当量の添加前に、重合体は、最初に、塩基性PH、好ましくは9以上のPHに中和される。これらの条件下でエナミンが形成される。エナミンを形成する反応は、一般に急速であり、温度とともに形成速度が増加する。一般に、エナミン形成は24時間以内に完結する。エナミンは加水分解に安定である。使用するアンモニアまたはアミンの量は、重合体中のアセトアセテートの量に少なくとも当量でなければならない。t-ブチルアミンのような立体障害第一アミンおよびアニリンのような芳香族アミンは、不完全なエナミン形成のために安定でない。

【0023】同等のペンダント エナミン官能基を含むビニル重合体の製造のための別の方法は、適当なアミンとアセトアセテート単量体から誘導される予備形成されたエナミン単量体を用いる方法である。この場合、エナミンが加水分解してアセトアセテートにもどるのを避けるために、PHは、重合中アルカリ性側に保持しなければならない。

【0024】上記の官能性単量体を含む好ましい重合体は、(1)置換または非置換アルケニル芳香族単量体と共役ジオレフィンとの共重合体、(2)C₂₋₄モノオレフィンと、C₁₋₂飽和カルボン酸のC₁₋₂アルケニルまたはアルケノールエステルとのオレフィンエステル共重合体、(3)オレフィン不飽和カルボン酸の重合したアルキルおよびアルカノールエステル、(4)アルケニルエーテル単独重合体およびC₁₋₁₀アルコールのC₂₋₁₀オレフィンエーテルの共重合体、および(5)それらの組合せを含む。上記の官能性単量体に加えて、これらの好ましい級の重合体は、それぞれ、オレフィン不飽和モノおよびポリカルボン酸、アミド、アルデヒドなど

*加の誘因は、ペンダントのアセトアセテートを含有するビニル重合体は、水中で、特に熱老化により加水分解しがちである事実にある。加水分解は、ほとんどのPHで起り、アセト酢酸を生成し、それは順次アセトンと二酸化炭素に分解する。

【化5】

のような追加の単量体を含むことができる。

【0025】オレフィン不飽和カルボン酸のエステルの例証となる重合体は、米国特許第4,540,739号(1985)においてMidgleyにより記載されており、その開示は参照により本明細書の開示とする。これらの重合体は、主として、1種またはそれ以上の重合したオレフィン不飽和モノおよび/またはポリカルボン酸エステルを含み、所望により他の重合した単量体を含むことができる。したがって、エステル重合体は、上記の官能性単量体以外の、重合したオレフィン不飽和カルボン酸エステル単量体を、通常は少なくとも約40重量%、しばしば少なくとも約60重量%、好ましくは、少なくとも80重量%含有してよい。好ましいエステル単量体は、4-17個の炭素原子を有するオレフィン不飽和モノおよびポリカルボン酸と、1分子中に1~約30個の炭素原子、好ましくは、1~約20個の炭素原子を有する、ヒドロキシアミノ-またはチオ-置換または非置換アルコールのエステルである。例証となる不飽和カルボン酸は、アクリル、メタクリル、フマル、マレイン、イタコン酸などである。例証のヒドロキシー、アミノおよびチオ置換アルコール、アミンおよびチオールは、グリセリン、1-ヒドロキシ-5-チオドデカン、2-アミノ-5-ヒドロキシヘキサンなどである。主として原価および利用性により、好ましいエステルは、アクリル酸およびメタクリル酸のヒドロキシ置換および非置換アルコールエステル、例えば、ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、メチルメタクリレート、ヒドロキシエチルアクリレートなどである。

【0026】感圧接着剤重合体の製造に有用な、種々の不飽和カルボン酸エステル単量体および種々の他の重合性オレフィン不飽和単量体、並びに、これらの単量体と重合体T_g(ガラス転移温度)の相互関係は、感圧接着剤技術便覧、Van Nostrand-Reinhold コンパニー、ニューヨーク、1983、特に、第

298~329頁、引用文献を含む、に論じられている。その開示は、全部、参照により本明細書の開示とする。このようなカルボン酸エステルの単独または共重合体に基づく感圧接着剤の主要な特性は、低ガラス転移温度であり、それは、ある場合には、カルボン酸エステル単独重合体により達成することができるが、通常は、特定の用途に最も適合するT_gを有する重合体を生成するために、「硬質」エステル単量体を適当な割合の「軟質」エステル単量体と重合させることにより得られる。いわゆる「硬質」単量体は、相対的に高いT_gを有する単独重合体を生成するものであり、一方、「軟質」単量体は、相対的に低いT_gを有する単独重合体を生成するものである。例えば、アクリレート単量体は、相当するメタクリル酸エステルよりも、代表的に「軟質」である。したがって、n-ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレートおよびn-オクチルアクリレートは、「軟質」単量体として普通に用いられ、一方、メチル、イソプロピル、n-ブチルおよびt-ブチルメタクリレートを含む種々のメタクリレートは、代表的な「硬質」単量体である。

【0027】上記の官能性単量体およびオレフィン不飽和カルボン酸エステル単量体は、この種の重合体の全組成を構成することができ、または、これら2種の単量体によって占められない重合体分子の部分は、いずれの重合性オレフィン不飽和単量体またはこのような単量体の組合せであることができる。酸部分が1~約20個の炭素原子を含むカルボン酸のビニルエステル（例えば、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、イソノナン酸ビニル）；芳香族または脂肪族 α - β -不飽和炭化水素、例えば、エチレン、プロピレン、スチレンおよびビニルトルエン；塩化ビニルおよび塩化ビニリデンのようなビニルハライド；アクリル、メタクリル、クロトン、イタコンおよびフマル酸のような10個までの炭素原子を有するオレフィン不飽和カルボン酸などが、他の重合性単量体の例証となる。

【0028】共役ジオレフィン重合体は、代表的に、約0.5~約50重量%の1種またはそれ以上のビニル芳香族単量体、および、約50~約99重量%の、4~約8個の炭素原子を有する1種またはそれ以上の共役ジオレフィンを含む。これらの共重合体は、ランダムまたはブロック共重合体のいずれでもよい。例証のアルケニル芳香族単量体は、スチレン、 α -メチルスチレン、p-メチルスチレン、クロロスチレン、メチルプロモスチレンなどである。例証の共役ジオレフィン単量体は、ブタジエン、イソプレンなどを含む。アルケニル芳香族単量体は、好ましくは、約5~約70重量%、最も好ましくは約20~約50重量%の濃度で存在するが、一方、共役ジオレフィン単量体は、代表的には、約30~約95重量%、最も好ましくは、約50~約80重量%の濃度で存在する。

【0029】上記に論じたオレフィン不飽和カルボン酸エステル重合体の場合におけるように、共役ジオレフィン重合体は、上記の官能性単量体に加えて、オレフィン不飽和カルボン酸エステル共重合体に関して上記に論じた、カルボン酸のビニルエステル、モノオレフィン、オレフィン不飽和ニトリル、オレフィン不飽和カルボン酸などのような種々の他の単量体を含むことができる。更に、共役ジオレフィン重合体は、約40重量%までの、代表的には約20重量%までの、有用なカルボン酸エステル共重合体の製造における使用のために上記した単量体のようなオレフィン不飽和カルボン酸エステル単量体単位を含むことができる。

【0030】オレフィンエステル重合体は、代表的に、約10~約40重量%のC₂₋₄、モノオレフィン単量体、約50~約99.5重量%のC₁₋₁₂飽和カルボン酸のC₂₋₄アルケニルまたはアルケノールエステルおよび約0.5~約10重量%の上記のような官能性単量体を含む。好ましくは、モノオレフィン単量体は、約1~25重量%、最も好ましくは、約10~15重量%の量で存在する。例証のモノオレフィン、エチレン、プロピレンおよびブチレンであり、エチレンが好ましい。

【0031】オレフィンエステル重合体のエステル成分は、好ましくは、C₁₋₁₂飽和カルボン酸のC₂₋₄アルケニルまたはアルケノールエステルである。C₁₋₁₂飽和カルボン酸と反応して反応性エステルを生成することができるC₂₋₄不飽和アルコールおよびジオールの例証は、プロペノール、ブテノール、ペンテノール、ヘキセノール、ヘプテノールおよびオクテノールおよびそれらのジオール同族体である。適当な飽和酸は、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、吉草酸、カプロン酸、ヘプタン酸およびオクテン酸である。上記エステルのうち最も普通のものは、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニルおよびブタン酸ビニルである。

【0032】アルケニルエーテル重合体は、代表的に、少なくとも約30重量%、好ましくは、少なくとも50重量%の、アルケニル基が少なくとも2個の炭素原子、代表的には、2~約10個の炭素原子を有し、そして、アルコール（ヒドロカルビル-オキシ）基が1~約10個の炭素原子を有する、重合したアルケニルエーテル単量体単位を含有する。メチルビニルエーテル、n-オクチル-1-プロペニルエーテル、2,4-ジメチルブチル-2-ヘキセニルエーテル、ビニルフェニルエーテルなどが例証となる。

【0033】上記の一般的な4種類に包含される重合体は、少量の、例えば、30重量%までの、1種またはそれ以上の追加の単量体を含むことができ、そして、それらは、それらの化学組成を修正するために、グラフトされ、または他の薬剤と反応させることができる。したがって、グループ(1)および(3)の重合体は、少量の、エチレン、イソブチレン、クロロブテン、アクリロ

ニトリル、ビニルエーテル、飽和カルボン酸のアルケニルエステルなどのような置換および非置換モノオレフィン単量体を含有してもよい。共役ジオレフィン重合体（グループ1）は、また、オレフィン不飽和カルボン酸エステル単量体を含有することができ、そして、オレフィン不飽和酸エステル重合体（グループ3）は、共役ジオレフィンおよび／またはアルケニルモノ芳香族単量体を含有することができる。同様に、グループ（2）のアルケニルエステル重合体およびグループ（4）のアルケニルエーテル重合体は、置換および／または非置換共役

ジオレフィン、アルケニル芳香族化合物、オレフィン不飽和カルボン酸エステルなどを含むことができる。
【0034】少量の、オレフィン不飽和モノおよびポリ塩基性カルボン酸および／またはこのようなカルボン酸のスルホアルキルエステルは、PSA重合体の凝集強さを相対的に改良することが見出された。したがって、重合体が、少なくとも約0.1重量%、通常は約0.1〜約10重量%、好ましくは約0.1〜約5重量%の、約10個までの炭素原子を有する重合性オレフィン不飽和カルボン酸、および／または、このような酸のスルホアルキルエステル、例えば、スルホエチルメタクリレート、スルホエチルイタコネート、スルホメチルマロネートなどを含有するのが好ましい。

【0035】適当な接着性は、アルデヒド硬化剤（例えば、ホルムアルデヒド、ムコクロル酸など）、米国特許第4,408,018号においてBartmanにより議論された強塩基触媒のような架橋触媒、燐酸またはメタンスルホン酸のような酸触媒、金属および金属化合物のような錯化剤および錯体、または反応性単量体（例えば、グリコール、ポリアミドなど）のような架橋剤または硬化剤なしに達成できることが見出された。このような硬化剤は、重合体の製造を複雑にし、出費を増大するから、これらは、本発明の重合体について必要な感圧性を得るのに必要とされない。多くの場合、このような「硬化」剤の添加は、粘着性および接着のような他の望ましいPSA特性を損なう。好ましい重合体は、このような硬化剤またはそれらの残留物を実質的に含まない。しかしながら、このような物質の少量は、存在することができる。

【0036】重合体の分子量は、与えられた単量体組成の重合体、すなわち、同一の単量体含有量の重合体において、感圧接着剤特性の釣合に重大な影響を有する。したがって、感圧接着剤技術便覧において、例えば、第307〜311頁に議論されたように、剪断抵抗は、比較的に高い分子量にまで概略的に比例し、その分子量で、ある重合体では、剪断抵抗は劇的に低下する。粘着性は、代表的に、非常に低い分子量で高く、最適な粘着性を生じる分子量を越えた後に、分子量の増加につれ次第に減少する。接着は、代表的に、不連続性の挙動を示し、中度の分子量レベルにまで分子量とともに増加し、

次に、分子量が更に増加すると次第に減少する。本発明の接着剤に有用な重合体は、ゲル透過クロマトグラフィーにより測定して、代表的に、少なくとも10,000の数平均分子量、一般的に、約10,000〜約1,000,000の範囲内の数平均分子量を有する。このような重合体は、比較的に高い剪断値、および、剥離および粘着性を含む他の性質の好ましい釣合を有する。したがって、接着剤は、代表的に、少なくとも20分、代表的に、少なくとも約1時間、および、高剪断配合物においては、後記のように1000グラム荷重下で75°Fで測定して50時間またはそれ以上の剪断保持値を有する。剥離値は、一般に、少なくとも15、最もしばしば、約25、好ましくは約35オンス/インチ巾である。これらの感圧接着剤の高い剪断および剥離値は、あるにしても、粘着性の大きな損失を犠牲にして、依然として達成されない。したがって、重合体は、一般に、少なくとも約30グラム、より一般的に少なくとも約500グラムの探針粘着値（probe tack value）を有する。この開示の目的のために、剪断強さ、剥離接着性および探針粘着は、特記しない限り、以下に記載するように実施例で測定される。

【0037】共役ジエンオレフィン重合体は、一般に、多くの用途のために十分な粘着性を有するべく粘着付与剤を必要とするが、本発明に有用な重合体の多くは、粘着付与剤の添加なしに、PSAの多くの用途のために十分な粘着性を示す。他の単量体、例えば、スチレンの存在または不存在における、イソブレン、ブタジエンなどの重合体および共重合体のような、共役ジオレフィン重合体およびそれらの共重合体は、粘着付与剤とともに通常用いられる重合体の例証となる。一方、ポリアルケニルエーテルおよびオレフィン不飽和カルボン酸エステル重合体、および、オレフィンとアルケニルカルボン酸エステルの共重合体は、通常、粘着付与剤の不存在で、感圧接着剤として有用であるのに十分な粘着性を示す。それにもかかわらず、このような重合体に基づく接着剤は、また、所望により、増加された粘着性を与えるために相容性の粘着付与剤を含有してよい。

【0038】接着剤は、わずかにのみ粘着性を増加するために極少量の粘着付与剤を含有することができ、または、1種またはそれ以上の上記重合体の100重量部につき150重量部までの、または、それ以上の粘着付与剤を含有することができる。適当な粘着付与剤は、ロジン、水素化ロジン、このようなロジンのエステル、合成炭化水素粘着付与剤、および、低分子量および低Tgポリカルボン酸エステルを含む。代表的なロジンおよび水素化ロジンエステル粘着付与剤は、約20°C〜約115°Cの環球軟化点を有するが、好ましい粘着付与剤は約50°C〜約110°Cの軟化温度を有する。有用な炭化水素粘着付与剤は、C₁₀芳香族単量体またはC₁₈脂肪族単量体、および、このような芳香族および脂肪族単量体の混

合物から製造することができる。このような単量体は、通常、原油または同様の物質の分留における、いわゆるC、およびC₁₀、カットから誘導される。このような合成炭化水素粘着付与剤は、一般に、約10℃～約100℃の環状軟化温度を有する。ポリカルボン酸エステル粘着付与剤は、1～4個の炭素原子を有するアルキルまたはアルコキシ基で置換された、または、置換されないアクリル酸、または、アルキルまたはアルカノール部分が1～約6個の炭素原子を有するこのような酸のアルキルまたはアルカノールエステルのような1種またはそれ以上の単量体から重合される。

【0039】有用な重合体は、バッチ、連続および半連続法を含む、当該技術で知られた遊離基エマルジョン重合により製造することができる。この開示のために、遊離基重合法は、放射線重合法を含むことを意図する。水性重合体エマルジョンの製造に適当な例証となる遊離基重合手順は、単量体または同時に重合されるべき複数の単量体を、水性反応媒体に、完成重合体中の各々の単量体の各々のパーセントに比例する速度で徐々に添加し、適当な遊離基重合触媒で重合を開始し、継続することを含む。任意に、共重合体は、初期重合段階中に生成した重合体の部分が、同一重合の中間または後の段階中に生成したものと異なる単量体組成を含む、不均化反応様式で、重合を通じて1種またはそれ以上の単量体を添加することにより得ることができる。例えば、スチレン-ブタジエン共重合体は、大部分またはすべてのスチレンを初期重合段階中に添加し、ブタジエンの大部分を重合の後期に添加することによって、生成することができる。

【0040】例証となる遊離基触媒は、単独、または、1種またはそれ以上の亜硫酸水素ナトリウム、メタ亜硫酸水素ナトリウム、グルコース、アルコールビン酸、エリソルビン酸(erythorbic acid)などのような還元剤とともに、過酸化水素、カリウムまたはアンモニウムペルオキシジサルフェート、ジベンゾイルペルオキシド、ラウリルペルオキシド、ジ第三ブチルペルオキシド、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリルなどのような遊離基開始剤である。反応は、ほとんど、または、すべての単量体が消費されるまで、適当な反応速度を維持するのに十分な温度で、攪拌して継続される。単量体の添加は、通常、ラテックスが約20～約70重量%の重合体濃度に達するまで継続する。

【0041】分散液の物理的安定性は、通常、水性反応媒体中に、スルホン化アルキルフェノールポリアルキレンオキシマレエートのような共重合性表面活性剤およびスルホエチルメタクリレート、アルケニルスルホネートなどのような共重合性安定剤を含む、1種またはそれ以上の非イオン、アニオンおよび/または両性表面活性剤を提供することにより達成される。例証となる非イオン表面活性剤は、ラウリル、オレイルおよびステアリアル

ルコール、または、ココナット脂肪族アルコールのようなアルコールの混合物のエトキシ化生成物のようなアルキルポリグリコールエーテル；オクチルまたはノニルフェノール、ジイソプロピルフェノール、トリイソプロピルフェノール、ジまたはトリ第三ブチルフェノールなどのエトキシ化生成物のようなアルキルフェノールポリグリコールである。例証となる芳香族表面活性剤は、アルキル、アリールまたはアルキルアリルスルホネート、サルフェート、ホスフェート、ホスホネートなどのアルカリ金属またはアンモニウム塩である。例は、ナトリウムラウリルサルフェート、ナトリウムオクチルフェノールグリコールエーテルサルフェート、ナトリウムドデシルベンゼンスルホネート、ナトリウムラウリルジグリコールサルフェート、およびアンモニウムトリ第三ブチルフェノールベンターおよびオクタグリコールサルフェートを含む。

【0042】保護コロイドが、反応期間中または後に水性重合体分散液に添加されてよい。例証となる保護コロイドは、アラビアゴム、スターチ、アルギネート、および、メチルー、エチルー、ヒドロキシアルキルーおよびカルボキシメチルセルロースのような改質天然物質、および、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドンおよび2種またはそれ以上のこのような物質の混合物を含む。分散性クレーのような充填剤および/または増量剤、および、顔料および染料のような着色剤もまた、重合中または後に、水性分散液に添加することができる。エマルジョン重合体の当業者は、コロイド、粘着付与剤および他の添加剤は、安定な分散液の形成を確実にするために、重合体エマルジョンと相容すべきことを理解するであろう。

【0043】エマルジョンは、代表的に、約20～約70%の製造された重合体を含有するが、好ましいラテックスは、代表的に、約40～約60重量%の重合体固形分の固形物含有量を有する。重合体分散粒子は、意図された利用に適当ないずれの粒径のものであることができるが、少なくとも100ナノメートルの粒径が好ましい。最もしばしば、上記のラテックスは、約100～約1000ナノメートルの範囲内の粒径を有する。

【0044】感圧接着剤は、他の表面または物品に接着することが望まれるいずれの裏材に適用することができる。例証となる裏材は、プラスチック、エラストマー、固体金属および箔、セラミックス(タイル、ガラスなど)、木材、紙および厚紙、なめし革材料などの、フィルム、固体製品、織布および不織布材料などを含む、本質的にいずれの形態の、軟質および硬質、天然および合成材料を含む。このような製品の例証となる利用は、壁被覆(紙、繊維、フィルムなど)、椅子張り成形品(upholstery items)、建築屋根材およびサイジング材料、すべての種類のテープ(織布または不織布、紙、重合体フィルム、金属、箔、フォームなどよ

り成る裏材を有するテープを含み、両面テープおよびいわゆる転写テープを含む）、包装、床および壁タイル、および、他の床および壁被覆、パネルなどを含む。適当な裏材および基体材料は、本質的に、いずれの化学組成のものであることができ、金属、セラミックス（すべての種類のガラスを含む）、および、ポリオレフィン、例えば、単独重合体およびエチレン、プロピレン、スチレン、ブタジエン、ジシクロペンタジエンなど、および、代表的に、ヒドロキシ、エーテル（etheral）、カルボニル、カルボン酸（カルボン酸塩を含む）、カルボン酸エステル（チオエステルを含む）、アミド、アミンなどのような極性官能基を含む物質のような、天然および合成の極性および非極性物質を含む。本質的にすべての天然物質は、1種またはそれ以上の極性官能基を含む。例証は、綿、紙、木材、ココナット繊維、ジュート、麻などのような天然産および再生のセルロース繊維、および、なめし革、木材および他の動物毛皮のような蛋白質物質である。例証となる極性官能基含有合成物質は、ナイロン-6、ナイロン-66、ナイロン-610、「Dacron」、「Fortrel」、「Kodel」、「Acrilan」、「Orlon」、「Creslan」、「Verel」および「Dyneel」のようなポリエステル、ポリアミド、カルボキシル化スチレン-ブタジエン重合体などである。他の有用な極性物質の例証は、合成炭素、珪素および珪酸マグネシウムである。

【0045】接着剤組成物は、ロール塗り、スプレー塗り、カーテン塗りなどのような種々の慣用の被覆法のいずれか一つにより、裏材に適用することができる。プライマーは、裏材を前処理するために用いることができるが、多くの用途において不必要である。乾燥被覆重量（単位面積当り適用される乾燥接着剤の重量）は、裏材の、および、裏材が接着されるべき基体表面の多孔性および不規則性、および他のファクターに依存して、実質的に変化することができる。例えば、高いポリマー負荷は、多孔、不規則のセラミックスタイルを多孔性表面に接着するために好ましいが、一方、低い接着剤負荷は、合成重合体フィルムおよびシートのような比較的的非多孔、平滑な表面の材料から、テープ、フィルムおよび他の製品を製造するために、通常、必要とされる。接着剤を、非多孔性重合体または金属の表面に接着させようとする非多孔性重合体または金属の基体に適用するときは、処理表面の3,000平方フィート当り、約5〜約50ポンド乾燥接着剤の接着剤負荷は、一般に十分である。連続シート重合体基体から製造されたテープにおける十分な接着は、一般に、処理された表面の3,000平方フィート当り、約10〜約20ポンドの乾燥被覆接着剤重量で達成することができるが、一方、マスキングテープのような紙-裏打ちテープのためには、3,000平方フィート当り20〜約40ポンドが、通常、使用

される。

【0046】本発明は、発明の実施の特定の態様の例証となる下記の実施例により更に説明するが、特許請求の範囲により規定される範囲を限定するつもりはない。

【0047】試験基準

試験試料は、1-ミルの配向ポリプロピレン（OPP）裏材に、硬化して1-ミルの接着剤層を形成する接着剤ラテックスのフィルムを適用することにより製造された。エマルジョン重合体は、1.5-ミルの層で適用され、150°Fで5分間乾燥し、レリーズライナーで覆い、24時間、75°Cおよび50%相対湿度で熟成した。

【0048】剪断強さは、ASTM D3654-88、PSTC-7に従って測定され、接着剤の凝集強さの尺度である。（「PSTC」はpressure-sensitive Tape Councilを指示する。）それは、静的負荷（static load）テープ試料が、標準圧力で押された表面に本質的に平行方向における標準の平滑な表面から分離するのに必要な時間に基づく。各々の試験は、標準ステンレス鋼パネルに適用された接着剤被覆ストリップについて、ストリップの1インチ部分に基づき2分の1インチがパネルにしっかりと接触し、ストリップの他端部分が自由である様な仕方で行われる。試験パネルは、はりつけた被覆ストリップとともに、パネルが、のびたテープ自由端と178°〜180°の角度を形成する様に、ラックに保持し、次に、試験ストリップの自由端から懸垂重量として適用される1000グラムの力をかけることにより、自由端に張力をかける。各々の試験ストリップが75°Fで試験パネルから分離するのに要する経過時間を、時間で、剪断強さとして記録する。

【0049】剥離接着は、ASTM D-3330-90、PSTC-1に従って測定し、被覆された軟質シート材料を、特定の角度および除去速度で、試験パネルから除去するのに要する力の尺度である。特記しない限り、ここに報告される剥離接着の数値は、以下の手順により、75°Fで測定された1インチ巾の被覆された試験シート材料当り、オンスで表現された力の値である。1インチ巾の被覆シートを、汚れのないステンレス鋼の試験パネルに、スチールプレートにしっかりと接触した被覆シート材料の少なくとも5線インチで適用する。ストリップをしっかりと適用し、すべての不連続性および閉じ込められた空気を除去するために、硬質ゴムローラーを用いる。被覆ストリップの自由端を、スチールプレートからの除去角度が180°Cになるように、ほとんどそれ自身に触れるほど後退させる。試験ストリップの自由端（引っぱられたもの）を、接着試験機のアーム（instrumentors slip/peel tester）に取り付ける。次に、試験プレートを、試験機の移動ベッドに取り付け、それは毎分12インチの速度で

アームから離れて移動する。テープがスチール表面から剥離されるときのオンスで読む目盛を記録する。

【0050】探針粘着は、ASTM D2979-88に従って測定された。それは、固定圧で形成され、与えられた時間、保圧された接着結合を破壊するために必要な最大力である。特記しない限り、粘着のために報告された数値は、グラムで表わされ、以下の手順により75°Fで得られた。被覆された材料の試料を20グラム環状リングに張りつけ、探針粘着試験機(Polyken Probe Tack Tester, Testing Machines, Inc.)中に導入した。試験は、ステンレス鋼探針を、毎秒1センチメートルの速度で、試験片に接近し、1秒保持することにより、続行した。探針を接着剤から除去する、または、接着結合を破壊するのに必要な力(グラム)を探針粘着力として記録した。

【0051】例1 重合体Aを、457.5グラムの水、16.4グラムのドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムの23%溶液、1550グラムのブチルアクリレート、29.9グラムのメタクリル酸、83.2グラムのアセトアセトキシエチルメタクリレートおよび0.83グラムのn-ドデシルメルカブタンを含む単量体混合物から製造した。1038.3グラムの水および0.82グラムの炭酸ナトリウムの混合物を含み、85°Cに加熱された釜に、52.5グラムの44.6%固形分、小粒径BA/MMA/MAAエマルジョン重合体を添加した。15グラムの水に溶解した6.7グラムの過硫酸ナトリウムの開始剤仕込みを加えた。次に、単量体エマルジョンを、別個の供給として67.5グラムの水に溶解した2.25グラムの過硫酸ナトリウムとともに、3時間以内にわたり徐々に加えた。3時間後、エマルジョンを60°Cに冷却し、その温度で、4.5グラムの水に溶解した1.5グラムのト-ブチルヒドロペルオキシドを添加し、次いで、18.8グラムの水に溶解した0.75グラムのイソアスコルビン酸を添加した。この方法を2分間隔で2回繰返した。次に、ラテックスを周囲温度に冷却した。

【0052】結果として生じるラテックスを、4、5、6、7、8、9および10のPH値を達成するためにアンモニア水で処理し、試料を平衡させた。24時間後、各試料のPHを再測定し、その結果を表1に要約する。高いPHにするようにした試料は、AAEMのエナミンの形成におけるアンモニア消費と一致するPHのかなりの低下を示すことが分かった。次に、ラテックスを注型し、上記のように試験した。結果を表2に記載する。粘着性および剥離は、PHの全範囲にわたり、それぞれの平均値、1インチ当り540グラムおよび38オンスから逸脱しないことが分かった。しかしながら、剪断保圧時間により示されるように、凝集強さは、PH4におけ

*る4時間からPH10における54時間に劇的に改良された。

【0053】例2 重合体Bを、重合体Aと同様の仕方で、457.5グラムの水、16.4グラムのドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムの23%溶液、1550グラムのブチルアクリレート、29.9グラムのメタクリル酸、83.2グラムのアセトアセトキシエチルメタクリレート、および1.66グラムのn-ドデシルメルカブタンを含む単量体混合物を用いて製造した。

【0054】結果として生じるラテックスを、4、5、6、7、8、9および10のPH値を達成するために、アンモニア水で処理し、次に試料を平衡させた。各試料のPHを再測定し、結果を表1に要約する。高PHにするようにした試料は、AAEMのエナミンの形成におけるアンモニア消費に一致するPHのかなりの低下を示すことが分かった。次に、ラテックス重合体を注型し、上記のように試験した。結果を表2に記載する。粘着性および剥離は、PHの全範囲にわたり、それぞれの平均値、1インチ当り530グラムおよび41オンスから逸脱しないことが分かった。しかしながら、剪断保圧時間により示されるように、凝集強さは、PH4における2時間からPH10における141時間に劇的に改良された。

【0055】例3 重合体Cを、重合体Aと同様の仕方で、457.5グラムの水、16.4グラムのドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムの23%溶液、1181.4グラムの2-エチルヘキシルアクリレート、416グラムのメチルアクリレート、33.3グラムのアクリル酸および33.3グラムのアセトアセトキシエチルメタクリレートを含有する単量体混合物を用いて製造した。

【0056】結果として生じるラテックスを、4、5、6、7、8、9および10のPH値を達成するために、アンモニア水で処理し、次に試料を平衡させた。24時間後、各試料のPHを再測定した。その結果を表1に要約する。高PHにするようにした試料は、AAEMのエナミンの形成におけるアンモニア消費に一致する、PHのかなりの低下を示すことが分かった。ラテックス重合体を、次に、注型し、上記のように試験した。結果を表2に記載する。粘着性および剥離は、全範囲のPHにわたり、それぞれの平均値、1インチ当り340グラムおよび21オンスから逸脱しないことが分かった。凝集強さにおける変化は、剪断保圧時間により示されるように、米国特許第4,759,983号におけるのと同じく、この場合に用いられた試験方法がPH変化の効果を区別することができないので、この重合体のために容易に測定できなかった。

【表1】

(10)

特開平6-108033

17	18
単量体, %	出発 PH 最終 PH
重合体A 93.2BA;1.8MAA;5AAEM; 連鎖移動剤-0.05n-DDM	4 4.0
	5 5.0
	6 5.9
	7 6.9
	8 7.1
	9 7.9
	10 10
	4 4.1
	5 5.0
	6 6.0
重合体B 93.2BA;1.8MAA;5AAEM; 連鎖移動剤-0.10n-DDM	7 6.5
	8 7.2
	9 7.8
	10 9.6
	4 4.0
	5 5.1
	6 6.0
	7 6.9
	8 7.5
	9 8.1
重合体C 71.2-EHA;25MA;2AA; 2AAEM	10 9.6
	4 4.0
	5 5.1
	6 6.0
	7 6.9
	8 7.5
	9 8.1
	10 9.6

【表2】

表 2

	出発 PH	粘着性	剥離	剪断
重合体A	4	660	42	4.0
	5	440	36	3.8
	6	610	40	7.3
	7	590	45	6.1
	8	560	39	12.4
	9	450	36	45.1
	10	440	26	53.7
重合体B	4	530	41	2.3
	5	540	39	4.1
	6	610	41	14.6
	7	540	38	33.8
	8	500	42	72.1
	9	490	41	106.5
	10	530	48	141.8
重合体C	4	340	21	48.3
	5	360	22	>400
	6	330	19	>400
	7	360	14	>400
	8	330	17	>400
	9	360	15	>400
	10	320	17	>400

フロントページの続き

(72)発明者 ダニエル アーサー ボアス
アメリカ合衆国ペンシルバニア州ウォーミ
ンスター、スターブリッジ ドライブ
1275